

# PANTARHIT<sup>®</sup> C15 con.26% SPL

Art-nr. 839

Krachtig vloeimiddel voor beton volgens EN 934-2, tabel 3.1 en 3.2

Tevens geschikt als betonvloeimiddel PANTARHIT<sup>®</sup> C15 con.26% PL

## Toepassingsgebieden

PANTARHIT<sup>®</sup> C15 con.26% SPL is geschikt voor ongewapend, gewapend en voorgespannen beton.

PANTARHIT<sup>®</sup> C15 con.26% SPL is een krachtig vloeimiddel voor de productie van een duurzaam beton met zeer goede vastheidseigenschappen en hoge mechanische eigenschappen bij een langdurige verwerkbaarheid.

Door het zeer grote vloeivermogen van PANTARHIT<sup>®</sup> C15 con.26% SPL is het mogelijk van een aardvochtig beton (F1) een zeer vloeibaar beton (F6) te maken. Ook voor de productie van verdichtingsarm (VAB) en zelfverdichtend (ZVB) beton is PANTARHIT<sup>®</sup> C15 con.26% SPL bijzonder geschikt.

Door het gebruik van PANTARHIT<sup>®</sup> C15 con.26% SPL kan de verdichting van het beton tot een minimum worden beperkt.

## Dosering

Aanbevolen dosisbereik 0,2 – 2,15 gew. %; komt overeen met 2 - 20 ml per kg cement.

Voor vloeibeton (F5 met a = 620 mm):

- bij een beginconsistentie einde F1 ca. 12 ml per kg cement

Voor zelfverdichtend en verdichtingsarm beton (F6 met a = 700 mm):

- bij een beginconsistentie einde F1 ca. 18 ml per kg cement

## Werkwijze

PANTARHIT<sup>®</sup> C15 con.26% SPL brengt door de sterische afstotingskrachten een uitstekende dispergering van de cement in het betonmengsel teweeg. Daardoor ontstaat een homogener en nog minder viskeuze cementlijm, die een aanzienlijke verbetering van de verwerking en verdichtingsneiging van het beton mogelijk maakt. Door de bijzondere structuur van het vloeimiddel is een langere verwerkingstijd van het beton gegarandeerd.

## Technische gegevens

Kleurcode	grijs
Homogeniteit	gelijkmatig
Kleur	barnsteen
Werkzame bestanddelen	gemodificeerde polycarboxylaten
Vastestofgehalte	26 ± 1,3 gew. %
Vorm	vloeibaar
Oplosbaarheid in water	oplosbaar
Dichtheid	1,07 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
pH-waarde	6 ± 1
Chloridegehalte	< 0,10 gew. %
Alkaligehalte als Na <sub>2</sub> O-equivalent	< 4,0 gew. %
Verwerkbaarheid	vanaf +1 °C
Houdbaarheid	ca. 1 jaar
Opslag	In gesloten verpakking; koel maar vorstvrij. Beschermen tegen fel zonlicht.

## Verwerkingsinstructies

PANTARHIT® C15 con.26% SPL moet aan het gebruiksklare betonmengsel worden toegevoegd, maar vóór de toevoeging van een stabilisator. De mengtijd bedraagt bij mixers met een bijzonder goede mengwerking ten minste een minuut.

Het additief is geen gevaarlijke stof in de zin van de EG-richtlijnen, de Duitse Verordening Gevaarlijke Stoffen en de transportvoorschriften. De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke veiligheidsvoorschriften dienen in acht te worden genomen. Het EG-veiligheidsinformatieblad kan worden aangevraagd.

## Verpakkingsgrootte

30 l-kan  
200 l-vat  
1000 l-container  
los in tank

## Opmerkingen

De door ons verwerkte grondstoffen en geproduceerde producten zijn onderworpen aan een bedrijfseigen productiecontrole.

Wegens de permanente verdere ontwikkeling en talrijke toepassingsmogelijkheden zijn onze gegevens niet-bindend. Wij kunnen op basis van deze gegevens niet aansprakelijkheid worden gesteld. Bij toepassingsproblemen helpen wij u graag.

VOOR DE TOEPASSING VAN HET ADDITIEF ZIJN GESCHIKTHEIDSONDERZOEKEN EN EERSTE KEURINGEN VEREIST.