

STABILISIERER 72 con.1,7% WRT

Stabilisator voor beton volgens EN 934-2

Art.-Nr. 0720

TOEPASSINGSGBIEDEN

STABILISIERER 72 con.1,7% WRT wordt gebruikt bij de productie van poriëndichte beton en lichtbeton voor de stabilisering van de korrelstructuur en ter reductie van de neiging tot ontmengen van hoog vloeibaar beton.

STABILISIERER 72 con.1,7% WRT maakt een productie van een beton met veel samenhang in een zeer hoge consistentie mogelijk en wordt vooral voor de productie van verdichtingsarme en zelfverdichtend (ZVB) aanbevolen.

DOSERING

Aanbevolen dosering 0,2 – 4,0 M.-% van het cementgehalte.

WERKWIJZE

STABILISIERER 72 con.1,7% WRT werkt homogeniserend, plastificerend en verbetert de waterretentie van het beton.

STABILISIERER 72 con.1,7% WRT geeft een plastische beton in rusttoestand een zekere thixotropie, die na het optreden van externe krachten onmiddellijk vermindert. Daarbij worden de vloeieigenschappen van het beton slechts in zeer geringe mate beïnvloed.

TECHNISCHE GEGEVENS

Homogeniteit	gelijkmatig
Kleur	Kleurloos tot gelig
Werkzame bestanddelen	Cellulosederivaten, polysacchariden
Vorm	vloeibaar
Dichtheid	1,00 ± 0,02 g/cm ³
pH-waarde	7,5 ± 1
Chloridgehalte	< 0,10 M.-%
Alkaligehalte als Na ₂ O-Äquivalent	< 1,0 M.-%
Verwerkbaarheid	vanaf +1 °C
Houdbaarheid	ca. 1 jaar
Opslag	In gesloten verpakking; koel, maar vorstvrij. Beschermen tegen fel zonlicht.



GEBRUIKSAANWIJZING

STABILISIERER con.1,7% WRT moet aan het zand-grindmengsel of ook wel aan het voormengde beton worden toegevoegd.

Na de toevoeging van STABILISIERER con.1,7% WRT dient voor een voldoende vermenging te worden gezorgd.

STABILISIERER con.1,7% WRT wordt door bevrozing niet onbruikbaar. Na het ontdooien voor verder gebruik goed doormengen.

Voor het behoud van de homogeniteit van deze hulpstof binnen de gestelde houdbaarheidstermijn zijn geen specifieke voorzieningen noodzakelijk.

De hulpstof is geen gevaarlijke stof in de zin van de EG-richtlijnen, gevaarlijke stoffen en transportvoorschriften. De gebruikelijke veiligheidsregels die gelden bij het omgaan met chemicaliën dienen in acht genomen te worden.

Het EG-veiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

VERPAKKINGSGROOTTE

- 30 ltr vat
- 200 ltr vat
- 1000 ltr container
- per tankauto

OPMERKINGEN

Het technische informatieblad beschrijft zowel de verwerkings- en toepassingsmogelijkheden als de typische werking van een product onder normale omstandigheden.

Deze richtlijnen zijn in geen geval een garantie en ook geen volwaardige gebruiksaanwijzing, omdat we als producent van het beschreven product geen invloed hebben op de latere verwerking en het gebruik in combinatie met andere bouwstoffen.

Deze informatie, ieder andere aanbeveling of mondeling advies zijn niet bindend en kan niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid of gerechtelijke vordering.

Vanwege de continue ontwikkeling is het meest recente informatieblad geldig en zal dit op verzoek verstrekt worden. Op alle opdrachten zijn onze actuele algemene voorwaarden van toepassing.

Uitgave: 05. februari 2014

VOOR DE TOEPASSING VAN DE HULPSTOF ZIJN GESCHIKTHEIDSPROEVEN EN EEN EERSTE TEST NOODZAKELIJK.

